



品質検査報告書

素材 Composition	ポリエステル 30%PVC 70%
重さ Weight	610 ± 5% g/m ² (ISO 2286-2)
破断強度 Breaking Strength	経糸： 250 daN/5cm 緯糸： 180 daN/5cm (ISO 1421, Strip Test Method)
引張度 (負荷荷重 20daN) Elongation Under load 20 daN	経糸： 2.5% 緯糸： 2% (ISO 1421)
耐摩耗性 Abrasion Resistance	>150.000 rubs (EN ISO 12947-2)
引裂き強度 Tear Strength	経糸： 30 daN 緯糸： 30 daN (DIN 53363)
人工風化に対する染色けん牢度 Colour Fastness to Artificial Weathering	8 (ISO 105:B04)
塩素処理された水に対する堅ろう度 Colorfastness to Chlorinated water	4-5 (ISO 105-E03)
海水に対する堅ろう度 Colorfastness to sea water	4-5 (ISO 105-E02)
抗真菌性 Antifungal	Pass (BS EN ISO 846-Method A)
抗菌性 Antibacterial	Pass (ASTM E 2180)
超促進耐光性 Extreme Light Stability	2,000時間 (ASTM G53)
燃焼性・引火性 Flammability	Pass (-BS EN 1021-1 Cigarette)
使用温度 Extreme Working Temperature	-30°C/+70°C